

مقایسه کاربرد لیزر Nd:YAG و ماده Seal & Protect بر سختی عاج

دکتر محمدرضا مالکی پور^۱ - دکتر رضا بیرنگ^۲ - دکتر فرزانه شیرانی^۳ - دکتر فاطمه قزوینی زادگان^۴

۱- استادیار و مدیر گروه آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان).

۲- دانشیار گروه آموزشی پرودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

۳- استادیار گروه آموزشی ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

۴- دندانپزشک.

چکیده

زمینه و هدف: برای رفع حساسیت عاجی از روشهای درمانی گوناگونی از جمله لیزر Nd:YAG و ماده Seal & Protect استفاده شده است، اما تا به حال تأثیر این دو روش درمانی بر روی سختی عاج مورد ارزیابی قرار نگرفته است. هدف از این مطالعه استفاده از دستگاه سختی سنجی ویکرز جهت مقایسه این دو روش درمانی از نظر تغییر سختی سطح عاج می باشد.

روش بررسی: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی چهل و پنج دندان عقل تازه خارج شده و سالم انتخاب و مینای سطح تاج برداشته شد تا عاج نمایان گردد. سپس نمونه ها به سه گروه پانزده تایی تقسیم شدند. گروه اول ماده Seal & Protect طبق دستور کارخانه سازنده به کار رفت. گروه دوم تحت تابش لیزر Nd:YAG با توان یک وات، فرکانس ده هرتز به مدت دو دقیقه قرار گرفت و گروه سوم به عنوان کنترل کاری بر روی سطح عاج صورت نگرفت. پس از آن عدد سختی سطح عاج توسط دستگاه سختی سنجی ویکرز به دست آمد. نتایج مطالعه با استفاده از آنالیزهای آماری One-Way ANOVA و پس آزمون LSD مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها: طبق نتایج به دست آمده میانگین سختی گروه لیزر Nd:YAG در مقایسه با گروه کنترل اختلاف معنی داری نداشت ($P=0/653$). میانگین سختی گروه Seal & Protect با گروه کنترل دارای اختلاف معنی داری بود ($P<0/05$). همچنین در مقایسه میانگین سختی بین گروههای Seal & Protect و لیزر Nd:YAG اختلاف معنی داری مشاهده شد ($P<0/05$).

نتیجه گیری: نتایج حاصل از آزمونهای آماری نشان داد که تابش لیزر Nd:YAG جهت رفع حساسیت عاجی موجب کاهش سختی عاج نگردیده در مجموع می توان این طور نتیجه گرفت که در تصویربرداری های مورد نیاز ایمپلنت می توان با اطمینان از تکنیک توموگرافی اسپیرال استفاده کرد.

کلید واژه ها: سختی عاج - لیزر Nd:YAG - ماده Seal & Protect - حساسیت عاجی.

پذیرش مقاله: ۱۳۸۷/۵/۷

اصلاح نهایی: ۱۳۸۷/۴/۱۸

وصول مقاله: ۱۳۸۶/۱۲/۱۹

نویسنده مسئول: گروه آموزشی ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان e.mail:fshirani48@yahoo.com

مقدمه

نتایج بسیاری از مطالعات مختلف کلینیکی و آزمایشگاهی بیانگر درمان مؤثر به وسیله لیزر و مسدود شدن دهانه توبول های عاجی می باشد، به خصوص استفاده از لیزر Nd:YAG و لیزرهای نیمه هادی و اخیراً نیز لیزر Er:YAG با موفقیت بدین منظور مورد استفاده قرار گرفته است. (۴-۱۰)، از طرف دیگر موادی مانند سیلرهای رفع حساسیت از جمله عواملی هستند که با مکانیزم های معمول چسبندگی عاجی منجر به سیل توبول های عاجی می گردند. نفوذ این دسته از عوامل ضد حساسیت در عاج از باندینگ های معمول بالاتر

حفظ نسوج دندانی باقیمانده و حیات دندان در دراز مدت از مهمترین اصول هنگام ارائه طرح درمان برای به دست آوردن نتایج درمانی موفق در دندانپزشکی می باشد. به این ترتیب وقتی که حساسیت دندانی باعث ایجاد یک درد تیز و آزاردهنده می شود در بین عوامل ضد حساسیت استفاده از لیزر و مواد سیل کننده توبول عاجی به علت حفظ حیات پالپ، نسوج دندانی و دوام اثر طولانیتر بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. (۱-۲)، اگرچه Lier به کارگیری لیزر Nd:YAG را برای درمان حساسیت عاجی غیر مؤثر دانسته است، (۳) اما

از آنجا که مطالعه بر روی تأثیر مواد ضدحساسیت بر سختی عاج نتایج گوناگونی را در پی داشته و مقایسه‌ای بین کاربرد لیزر و مواد سیل کننده عاجی صورت نگرفته است، هدف از انجام این مطالعه مقایسه استفاده از تابش لیزر Nd:YAG و مایع Seal & Protect بر سختی عاج می‌باشد.

روش بررسی

در این مطالعه مداخله‌ای- تجربی از نوع آزمایشگاهی، ۴۵ دندان عقل سالم جمع‌آوری گردید و تا شروع مطالعه در محلول تایمول ۰/۲٪ نگهداری شد. در شروع مطالعه دندانها به صورت تصادفی به سه گروه پانزده تایی تقسیم شدند و به‌طور مجزا در سرم فیزیولوژی نگهداری شدند. پس از پاکسازی نمونه‌ها، مینای سرویکالی در سمت باکال با استفاده از فرز استوانه‌ای با خنک کننده آب و هوا برداشته شد تا عاج زیرین نمایان گردد. سعی بر این بود که تا حد ممکن عاج دندان دست نخورده باقی بماند و با دقت زیاد سطح نسبتاً مسطح و بدون فرورفتگی در ناحیه باکال ریشه و تاج به‌دست‌آید. نمونه‌های آماده شده در سیلندرهای پلاستیکی حاوی رزین سلف‌کیور (آکروپارس- ایران) به نحوی مانت شدند که بر روی یک سطح کاملاً مسطح قرار گرفته و رزین سلف کیور درون آن ریخته شده قبل از سفت شدن رزین دندانها به طوری که سطح آماده شده آنها به سمت خارج باشد درون سیلندر قرار گرفتند و برای جلوگیری از جابه‌جایی نمونه‌ها و قرارگیری آنها به طور کاملاً مسطح یک بلوک شیشه‌ای بر روی آنها گذاشته شد تا رزین نسبتاً سخت شود. به منظور کنترل حرارت سیلندرها پس از شروع سخت شدن درون سرم فیزیولوژی قرار گرفتند تا خنک شوند. در مرحله بعد نمونه‌ها از سیلندرها خارج و کدگذاری شدند و برای انجام آزمایش میکروهاردنس با استفاده از دستگاه پالیش آزمایشگاه متالوگرافی و توسط دیسک مخصوص و جریان آب مداوم سطح نمونه‌ها به میزان دوهزار و چهارصد گریت جهت بررسی در زیردستگاه سختی سنجی پالیش و آماده گردید.

نمونه‌های آماده شده در گروه‌های مختلف به ترتیب زیر تحت درمان قرار گرفتند. در گروه اول طبق دستور کارخانه سازنده با استفاده از لاستیک پرداخت و خمیر مخصوص سطح نمونه‌ها تمیز شده و توسط جریان آب و هوا شستشو صورت گرفت و در ادامه مایع Seal&Protect (Densply-USA)

و میزان حساسیت آنها کمتر است. از نمونه این مواد مایع Seal & Protect می‌باشد که از اثر ضدحساسیتی طولانی مدت و سهولت استفاده برخوردار است. (۱۱-۱۲) لازمه استفاده از هر یک از عوامل ضد حساسیت شناخت اثرات جانبی آنها بر روی خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و بیولوژیک نسوج دندانی بالاخص بر روی سطح عاج یا پالپ دندان می‌باشد. از آنجا که بروز تغییرات ساختاری بر روی سطح عاج متعاقب استفاده از این عوامل ضد حساسیت محتمل می‌باشد، ممکن است با ایجاد تغییر در ساختمان دندانی در خصوصیات مکانیکی آن تغییراتی ایجاد نماید. به عنوان مثال تغییر در سختی سطح عاج تحت تأثیر این عوامل می‌تواند منجر به تغییراتی در اتصال باندینگ‌ها به عاج و یا دوام اثر آنها گردد، (۱۳-۱۴)، همچنین کاهش سختی می‌تواند از دست رفتن نسج عاج تحت تأثیر مواد ساینده را تسریع نماید و این امر خود می‌تواند باعث بروز پدیده ساییش و شروع حساسیت عاجی جدید شود. (۱۵)، در مورد استفاده از لیزر در رفع حساسیت اگرچه مطالعات مؤثر بودن و کارائی لیزر را در رفع حساسیت تأیید کرده‌اند، اما هنوز در مورد مکانیزم اثر و یا عوارض جانبی آن جای تردید باقی است. در ارتباط با تأثیر به کارگیری لیزر بر روی سختی سطح عاج نتایج متفاوتی به دست آمده است. به عنوان مثال White کاربرد لیزر Nd:YAG را در افزایش سختی عاج مؤثر دانسته (۱۶) و Kuramoto کاربرد لیزر را به خصوص با شدت و انرژی بالا بر روی مینا کاهنده سختی معرفی کرده است. (۱۷)، Lee به کارگیری لیزر Nd:YAG را بر روی سطح عاج عاملی بر کاهش سختی عاج معرفی کرده (۱۸) و Hossein نشان داد که به کارگیری لیزر Er:YAG باعث افزایش درصد وزنی کلسیم و فسفات در سطح عاج شده ولی تغییری در سختی سطح ایجاد نمی‌کند. (۱۹) Slutzky، در مطالعه خود نشان داد که به کارگیری لیزر CO2 باعث کاهش سختی سطح عاج شده در حالی که سختی سطح مینا را تغییر نمی‌دهد. (۲۰)

مطالعات انجام شده بر روی میکروهاردنس سطح عاج پس از به کارگیری مواد رزینی اتصال یابنده به آن نیز نتایج گوناگونی را در بر داشته است. Toledani نشان داد که اسید اچینگ به تنهایی باعث کاهش قابل ملاحظه در سختی سطح شده و به کارگیری رزین بر روی آن سختی را افزایش می‌دهد اما آن را به میزان اولیه بر نمی‌گرداند. (۲۱)

فاصله از هم سه عدد سختی به دست آمد و میانگین آن محاسبه شد و عدد سختی گروههای اول، دوم و سوم به دست آمد و در نهایت برای مقایسه میکروهاردنس گروههای کنترل Seal & Protect و لیزر از آزمون One Way ANOVA کمک گرفته شد و به علت وجود اختلاف معنی دار بین گروهها جهت تعیین این اختلاف بین دو گروه جداگانه از پس آزمون LSD استفاده گردید.

یافته‌ها

شاخصهای آماری میکروهاردنس عاج در گروههای مختلف در جدول ۱ ارائه شده است. آزمون One Way ANOVA نشان داد که با $P.V=0/004$ ، $P<0/05$ بین میکروهاردنس گروههای مختلف مطالعه اختلاف معنی دار وجود دارد و پس آزمون LSD اختلاف را در بین گروههای مورد مطالعه به صورت دو به دو نشان داد که بین گروههای کنترل و لیزر Nd:YAG اختلاف معنی داری وجود نداشته ($P.V=0/653$) و بین گروههای کنترل و Seal & Protect ($P.V=0/007$) و گروههای لیزر Nd:YAG و Seal & Protect ($P.V=0/002$) اختلاف معنی دار آماری وجود دارد.

جدول ۱: شاخصهای آماری میکروهاردنس عاج در گروههای مختلف

تعداد	کنترل	Seal & Protect	لیزر Nd:YAG
۱۵	۱۵	۱۵	۱۵
میانگین	۱۰۱/۵	۶۲/۰۲	۱۰۷/۸
میان	۸۳/۸	۵۴	۱۱۴
انحراف معیار	۵۰/۴۴	۲۳/۰۸	۳۵/۸۵
حداقل	۴۵/۹	۳۸/۸	۴۶/۷
حداکثر	۲۱۶/۳	۱۱۶	۱۴۷

بحث

در سالیان اخیر استفاده از لیزرهای مختلف از جمله لیزر Nd:YAG همچنین مواد سیل کننده به منظور رفع حساسیت عاجی و رهایی از بازگشت مجدد این عارضه به عنوان یک درمان مؤثر مورد توجه قرار گرفته است. اصولاً تحقیقات متعددی روی عوامل حساسیت زدا صورت گرفته اما در خصوص این مطلب که کاربرد هر یک از این عوامل منجر به

توسط یک برس بر روی سطح دندان قرار گرفته با پوار هوا اضافات آن بر داشته شد و سطح نمونه به مدت ده ثانیه توسط دستگاه لایت کیور شد (Coltolux 2.5 Coltene, USA) سپس برای بار دوم مایع Seal & Protect بر روی سطح قرار داده شد و کیور گردید و در آخر نمونه‌ها درون سرم فیزیولوژی قرار گرفتند.

در گروه دوم برای تابش لیزر نمونه‌ها توسط دستگاه لیزر (Fotona-fidelis Plus- Slovenia) تحت تابش قرار گرفتند. به این نحو که مربعی به ابعاد 2×2 میلی متر بر روی نمونه‌ها مشخص گردید تا انرژی لیزر به طور یکنواخت به سطح عاج تابیده شود. انرژی دستگاه طبق دستور کارخانه سازنده به منظور رفع حساسیت عاجی بر روی یک وات و زمان دو دقیقه و فرکانس ده هرتز تنظیم شد. فاصله هندپیس تا سطح نمونه‌ها دو میلی متر در نظر گرفته شده و نمونه‌ها با رعایت اصول ایمنی و استفاده از هندپیس مخصوص تابش لیزر با حرکت رفت و برگشتی هم پوشاننده بر روی ناحیه انتخاب شده مورد تابش قرار گرفتند.

در گروه سوم به عنوان گروه کنترل نمونه‌ها به صورت دست نخورده باقی ماندند. در مرحله بعد نمونه‌ها به آزمایشگاه منتقل شدند تا توسط دستگاه میکروهاردنس (Leitz-Wetzler-Germany) سختی آنها به دست آید. کلیه مراحل این آزمایش توسط یک عمل کننده ناآگاه نسبت به نوع درمانهای انجام گرفته بر روی گروههای مطالعه صورت گرفت تا از به وجود آمدن خطاهای فردی هنگام خواندن سختی نمونه‌ها جلوگیری شود. مراحل انجام این آزمایش به این صورت بود که نمونه‌ها زیر دستگاه قرار گرفته و توسط میکروسکوپ میدان دید تنظیم گردید و نقطه مناسب برای اعمال نیرو انتخاب شد. در مرحله بعد فرو رونده بر روی دستگاه قرار گرفت و با وزنه صد گرم نیرو اعمال گردید. مدت زمانی که سر فرو رونده دستگاه (یکی لوزی از جنس الماس هرمی ۱۳۶) بر روی نمونه قرار گرفته و نیرو اعمال می شد چهل ثانیه بود. پس از آن به مدت چند ثانیه برای اعمال نیروی کافی صبر کرده و سپس فرو رونده از روی نمونه برداشته و توسط میکروسکوپ قطر عمودی لوزی ایجاد شده بر روی سطح را اندازه گیری کرد و از روی جدولی که توسط شرکت سازنده دستگاه ارائه شده بود عدد سختی نمونه‌ها به دست آمد. (۲۲). در این مطالعه در هر نمونه در ناحیه سرویکال دندان بر روی یک خط با کمی

نرم و نفوذپذیر می‌نماید تا مرطوب‌کنندگی و چسبندگی رزین را به سطح دندان میسر سازد. نتایج این مطالعه با نتایج مطالعه Toldano همخوانی دارد (۲۱) که نشان داده استفاده از هرگونه کاندیشنر یا آماده‌سازی سطح کاهش قابل توجهی را در میکروهاردنس عاج به وجود می‌آورد. در اینجا نیز وجود پرایمرهای اسیدی در محلول S&P جهت تسهیل نفوذ این ماده در اتصال میکرومکانیکال ملکول‌های دو قطبی با عاج می‌تواند دلیل کاهش سختی عاج باشد.

نکته دیگر در مورد کاربرد S&P یا هر نوع از عوامل چسبنده عاجی و بررسی سختی سطح متعاقب استفاده از آن، این است که ضخامتهای ایجاد شده توسط این عوامل بایستی به دقت کنترل گردند. زیرا ضخامت زیاد باعث کاهش سختی سطحی خواهد شد. در مطالعه حاضر استفاده از S&P مطابق دستورالعمل سازنده صورت گرفت که شاید وجود ضخامت اندکی بیش از حد انتظار باعث کاهش سختی حاصل در مطالعه شده است.

در مطالعه حاضر، استفاده از لیزر Nd:YAG سختی سطحی را کاهش نداده و انتظار می‌رود آسیب دیدگی سطحی کمتری را به دنبال عوامل سایش در پی داشته باشد.

اگرچه در گروه S&P میزان سختی سطح کاهش یافته اما بنا به گفته کارخانه سازنده ویسکوزیته پایین، نفوذ به داخل توبول‌های عاجی، وجود فیلرهای بسیار ریز با اندازه حدود هفت نانومتر و چسبندگی کافی عاج ($2/8 \pm 14/5$ مگاپاسکال) بخش عمده‌ای از اهداف را در درمان ازدیاد حساسیت عاجی مرتفع می‌نماید.

نتیجه‌گیری

نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می‌دهند که کاربرد لیزر Nd:YAG بر روی سطح عاج موجب کاهش میکروهاردنس عاج نگردید. و در مقایسه با گروه کنترل اختلاف معنی‌داری نداشت. در صورتی که استفاده از ماده S&P در مقایسه با گروه کنترل موجب کاهش میکروهاردنس سطح عاج گردیده، لذا نتیجه‌گیری می‌شود استفاده از لیزر، به منظور رفع حساسیت ممکن است دوام اثر طولانی‌تری در مقایسه با S&P به علت مقاومت در برابر سایش داشته باشد.

چه تغییرات مکانیکی، شیمیایی و یا ساختاری در نسج دندان می‌گردد تحقیقاتی کمتری انجام شده است. از جمله این تغییرات عبارت است از میکروهاردنس یا سختی سطحی که به علت ارتباط آن با حد استحکام نهایی، مقاومت به سایش و سایر خواص مواد مانند سایش مکانیکی از اهمیت بسیاری برخوردار است و به این سؤال جواب داده نشده که سختی سطحی بعد از کاربرد یک عامل حساسیت‌زدای عاجی مانند S&P یا لیزر Nd:YAG چگونه خواهد بود.

آنچه از نتایج این مطالعه بر می‌آید نشان می‌دهد که در گروه لیزر عدد سختی نسبت به گروه کنترل که هیچ فرآیندی بر روی آن صورت نگرفته است، مختصری بالا است لیکن تفاوت معنی‌داری در میزان سختی بین گروه لیزر و کنترل مشاهده نگردید ($P.V=0/696$). این درحالی است که White، افزایش سختی عاج را پس از کاربرد لیزر Nd:YAG گزارش کرده و Lee نشان داده که سختی عاج پس از تابش لیزر Nd:YAG کاهش یافته است. علت اختلاف در نتایج مطالعه حاضر با مطالعات مذکور ممکن است به اختلاف انرژی و فرکانس لیزر مورد استفاده، مدت زمان استفاده و فاصله و زاویه هندپیس نسبت به سطح مورد درمان و یا اختلاف در پارامترهای سختی سنجی در مطالعات متفاوت مربوط باشد (۲۲-۲۴) به نحوی که در مطالعه Lee مدت زمان تابش لیزر و انرژی آن بسیار کمتر از مطالعه White بوده که افزایش سختی عاج را گزارش کرده است. (۱۶ و ۲۵) در مطالعه حاضر از توان یک وات، زمان دو دقیقه و فرکانس ده هرتز اشعه لیزر استفاده شد که با مطالعاتی که نتایج متفاوتی را در این باب به دست آورده‌اند متفاوت می‌باشد.

مشخص شده است که افزایش توان و فرکانس لیزر باعث ایجاد تغییراتی مانند ذوب و برآق شدن نمونه‌ها شده که در انرژی سه وات و بیست هرتز مشخص است (۲۵) به کارگیری توان، انرژی و فرکانس‌های متفاوت منجر به بروز اختلاف بارزی در نتایج مطالعات مختلف گردیده و هر یک از این پارامترها قادرند خصوصیات ساختاری عاج را تحت تأثیر قرار دهند. (۲۴)

کاهش سختی عاج پس از به کارگیری ماده Seal & Protect می‌توان به حضور (Pentaerythritol Penta Dipentaerythritol) نسبت داد که به عنوان یک ماده حاوی منوفسفات و آماده کننده سطح، مقداری سطح عاج را

تقدیر و تشکر

این مقاله نتیجه طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه آزاد اسلامی به شماره قرارداد ۲۳۸۱۰۲۰۱۸۴۲۰۰۱ می باشد که بدین وسیله از زحمات دست اندرکاران اجرای آن قدردانی می شود.

REFERENCES

1. Wichgers TG, Emert RL. Dentin hypersensitivity. Oral Health 1997 Mar;87(3):51-3, 55-6, 59.
2. Renton-H P, Midda M. Nd:YAG laser treatment of dentinal hypersensitivity. Br Dent J. 1992 Jan; 172(1):13-6.
3. Lier BB, Rösing CK, Aass AM, Gjermo P. Treatment of dentin hypersensitivity by Nd:YAG laser. J Clin Periodontol. 2002 Jun;29(6):501-6.
4. Santos C, Sousa-Neto MD, Alfredo E, Guerisoli DM, Pecora JD, Comelli Lia RF. Morphologic evaluation of the radicular dentin irradiated with Nd:YAG laser under different parameters and angles of incidence. Photomed Laser Surg. 2005 Dec;23(6):590-5.
5. De Magalhães MF, Matson E, de Rossi W, Alves JB. A morphological in vitro study of the effects of Nd:YAG laser on irradiated cervical dentin. Photomed Laser Surg. 2004 Dec;22(6):527-32.
6. Hong L, Wu M, Zhang C. [Using Nd-YAG laser to desensitize the hypersensitive dentine in preparing the abutment teeth for removable partial dentures prosthesis] Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. 1997 Jan;32(1):28-30.
7. Orchardson R, Gillam DG. Managing dentin hypersensitivity. J Am Dent Assoc. 2006 Jul;137(7):990-8.
8. Lan WH, Lee BS, Liu HC, Lin CP. Morphologic study of Nd:YAG laser usage in treatment of dentinal hypersensitivity. J Endod. 2004 Mar;30(3):131-4.
9. Ladalardo TC, Pinheiro A, Campos RA, Brugnera Júnior A, Zanin F, Albernaz PL, Weckx LL. Laser therapy in the treatment of dentin hypersensitivity. Braz Dent J. 2004 Feb;15(2):144-50.
10. Corona SA, Nascimento TN, Catirse AB, Lizarelli RF, Dinelli W, Palma-Dibb RG. Clinical evaluation of low-level laser therapy and fluoride varnish for treating cervical dentinal hypersensitivity. J Oral Rehabil. 2003 Dec;30(12):1183-9.
11. Vaitkeviciene I, Paipaliene P, Zekonis G. Clinical effectiveness of dentin sealer in treating dental root sensitivity following periodontal surgery. Medicina (Kaunas). 2006 March;42(3):195-200.
12. Schüpbach P, Lutz F, Finger WJ. Closing of dentinal tubules by Gluma desensitizer. Eur J Oral Sci. 1997 Oct; 105 (5 Pt 1):414-21.
13. Dadoun MP, Bartlett DW. The microhardness of bleached dentin and its bond strength to a dentin bonding agent. Eur J Prosthodont Restor Dent. 2007 Sep;15(3):131-4.
14. Inoue G, Tsuchiya S, Nikaido T, Foxton RM, Tagami J. Morphological and mechanical characterization of the acid-base resistant zone at the adhesive-dentin interface of intact and caries- affected dentin. Oper Dent. 2006 Jul-Aug;31(4):466-72.

15. Philpotts CJ, Weader E, Joiner A. The measurement in vitro of enamel and dentine wear by toothpastes of different abrasivity. *Int Dent J.* 2005;55(3 Suppl 1):183-7.
16. White JM, Adams GL. Microhardness and scanning electron microscopy analysis of Nd:YAG laser and acid treatment effects in dentin. *Scan Microsc.* 1996 Feb;10(2):329-36.
17. Kuramoto Júnior M, Matson E, Turbino ML, Marques RA. Microhardness of Nd:YAG laser irradiated enamel surfaces. *Braz Dent J.* 2001 Jan;12(1):31-3.
18. Lee BS, Lin CP, Lin FH, Li UM, Lan WH. Effect of Nd:YAG laser irradiation on the hardness and elastic modulus of human dentin. *J Clin Laser Med Surg.* 2003 Feb;21(1):41-6.
19. Hossain M, Nakamura Y, Murakami Y, Yamada Y, Matsumoto K. A comparative study on compositional changes and Knoop hardness measurement of the cavity floor prepared by Er:YAG laser irradiation and mechanical bur cavity. *J Clin Laser Med Surg.* 2003 Feb;21(1):29-33.
20. Slutzky-Goldberg I, Peleg O, Liberman R, Stabholtz A, Moshonov J. The Effect of CO(2) laser on the microhardness of human dental hard tissues compared with that of the high-speed drill. *Photomed Laser Surg.* 2008 Feb; 26(1): 65-8.
21. Toledano M, Osorio R, Osorio E, Prati C, Carvalho RM. Microhardness of acid-treated and resin infiltrated human dentine. *J Dent.* 2005 Apr;33(4):349-54.
22. Fuentes V, Toledano M, Osorio R, Carvalho RM. Microhardness of superficial and deep sound human dentin. *J Biomed Mater Res A.* 2003 Sep 15;66(4):850-3.
23. Corona SA, De Souza AE, Chinelatti MA, Borsatto MC, Pécora JD, Palma-Dibb RG. Effect of energy and puls repetition rate of Er: YAG laser on dentin ablation ability and morphological analysis of the laser-irradiated substrate. *Photomed Laser Surg.* 2007 Feb;25(1):26-33.
24. Chimello-Sousa DT, De Souza AE, Chinelatti MA, Pécora JD, Palma-Dibb RG, Milori Corona SA. Influence of Er:YAG laser irradiation distance on the bond strength of a restorative system to enamel. *J Dent.* 2006 Mar;34(3):245-51.
25. Lee BS, Chang CW, Chen WP, Lan WH, Lin CP. In vitro study of dentin hypersensitivity treated by Nd:YAP laser and bioglass. *Dent Mater.* 2005 Jun;21(6):511-9.